

電磁鋼板：：非方向性電磁鋼板

日本 JFE 鐵芯

鋼種		厚度 (mm)	密度 (kg/dm ³)	鐵損(w/kg)	磁通密度(T)	占積率 (%)
JIS 材料代號	鋼種			W 15/50	B50	
35A210 35A230 35A250 35A270 35A300 35A360 35A440	35JN200	0.35	7.60	2.00 以下	1.62 以上	95.0 以上
	35JN210		7.60	2.10 以下	1.62 以上	
	35JN230		7.60	2.30 以下	1.62 以上	
	35JN250		7.60	2.50 以下	1.62 以上	
	35JN270		7.65	2.70 以下	1.62 以上	
	35JN300		7.65	3.00 以下	1.62 以上	
	35JN360		7.65	3.60 以下	1.63 以上	
	35JN440		7.70	4.40 以下	1.65 以上	
50A230	50JN230	0.50	7.60	2.30 以下	1.62 以上	96.0 以上
50A250	50JN250		7.60	2.50 以下	1.62 以上	
50A270	50JN270		7.60	2.70 以下	1.62 以上	
50A290	50JN290		7.60	2.90 以下	1.62 以上	
50A310	50JN310		7.65	3.10 以下	1.62 以上	
50A350	50JN350		7.65	3.50 以下	1.62 以上	
50A400	50JN400		7.65	4.00 以下	1.63 以上	
50A470	50JN470		7.70	4.70 以下	1.64 以上	
50A600	50JN600		7.75	6.00 以下	1.66 以上	
50A700	50JN700		7.80	7.00 以下	1.70 以上	
50A800	50JN800		7.80	8.00 以下	1.70 以上	
50A1000	50JN1000		7.85	10.00 以下	1.70 以上	
50A1300	50JN1300		7.85	13.00 以下	1.70 以上	

* 本公司另代理台灣中鋼產品